

2-comp. PU universele parketlijm

UZIN MK 92 S

Harde, schuifvaste en snel afbindende universele lijm voor alle parketsoorten

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Mozaïekparket
- ▶ Lamel op kant
- ▶ Duoplank, lamelparket tot 220 mm
- ▶ Massieve plankenvloeren
- ▶ Lamparket (massief lamelparket 6-14mm, zonder tand - en groef)
- ▶ Kopshouten vloeren RE/WE (i.c.m. UZIN Multimoll vlies)

GESCHIKT OP:

- ▶ Cementdekvloer, calciumsulfaatdekvloer, betonvloer
- ▶ Nieuwe vastgeschroefde spaanplaten P4 – P7 of OSB 2 – OSB 4-platen
- ▶ Bestaande keramische- en natuursteenvloeren, Terrazzo enz.
- ▶ Nieuwe gietasfaltdekvloeren
- ▶ Droge vloerplaatsystemen, gipsvezelplaten
- ▶ Egalisaties geschikt voor parket
- ▶ Parketgeschikte UZIN ondervloeren
- ▶ Vloeren met vloerverwarming (warm water)



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN MK 92 S is de probleemoplosser voor parketlijmen. Door zijn uitstekende hechtingseigenschappen is het universeel inzetbaar. Door toevoeging van UZIN Color MK kan de kleefkleur van UZIN MK 92 S worden aangepast aan donkere houtsoorten. Parketvloeren kunnen binnen 6 uur na installatie worden geschuurd. Parket kan niet veiliger en sneller worden gelegd. Voor binnengebruik.

- ▶ Universeel toepasbaar
- ▶ Lijmrillen blijven goed staan
- ▶ Zeer snel afbindend, en zeer snel schuurbaar (6 u)
- ▶ Stijve lijm maar elastische vervormbaar
- ▶ In harmonie met alle parketlakken, oliën, was en bevat geen weekmakers



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	kunststof combi-emmer
Verpakkingsgrootte	A/B 10 kg, A/B 6 kg, A/B 2,5 kg
Houdbaarheid	min. 12 maanden
Mengverhouding	A:B 7,8:1
Kleur	beige
Verbruik	800 - 1200 g/m ²
Verwerkingstijd	ca. 30 minuten*
Pot life	ca. 30 minuten*
Inlegtijd	ca. 60 minuten*
Min. verwerkingstemp.	min. 15 °C vloertemperatuur
Mechanisch belastbaar	Na ca. 2 uur*
Schuurbaar	Na ca. 6 uur*

*tot 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid



UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:

- ▶ Meerlaags parket
- ▶ Samengesteld parket
- ▶ Laminaat
- ▶ Sluiten van voegen in de ondergrond met UZIN RR 203 (na overleg met Uzin technische dienst)

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, blijvend droog, zuiver, scheurvrij en vrij van stoffen (vuil, olie, vet) zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Controleren of de ondergrond voldoet aan de geldende voorschriften, en bij twijfels melden. Cement- en calciumsulfaatvloeren moeten geschuurd worden, daarna grondig stofzuigen. Onstabiele lagen of ongerechtigdheden, zoals bijv. siliconen, losse lijm-, egalisatie-, vloerbedekkings- of verfresten verwijderen d.m.v. bijv. borstelen, schuren, frezen of kogelstralen. Losse stukken verwijderen en het oppervlak grondig stofzuigen.

Tegelvloeren schuren, reinigen en met UZIN PE 460 voorstrijken. Afhankelijk van de ondergrond, parketsoort en belasting, een geschikte voorstrijk en/of egalisatie uit het UZIN productassortiment gebruiken.

Raadpleeg steeds de desbetreffende productbladen.

VERWERKING:

1. Voor het gebruik het product laten acclimatiseren (op ruimte temperatuur laten komen). A en B component goed mengen zoals op de verpakking is beschreven. Let hier vooral op langs de wand en op de bodem van de verpakking. Slecht gemengd materiaal hard niet uit.
2. De lijm met de juiste kitstrijker (zie "kitstrijker / verbruik") gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Niet meer lijm uitstrijken dan er binnen de opentijd kan gelegd worden. Het parket in het lijmbed leggen en goed aandrukken. Controleer of er een goede, volvlakkige lijmoeverdracht op de achterzijde van het parket is. Parketelementen goed aandrukken.
3. Verse lijmvlekken zo snel mogelijk verwijderen met BlackBox reiningsdoekjes. Uitgeharde lijmvlekken kunnen met enige moeite van het parket afgepeld worden.

VERBRUIK:

Parketsoort	Vertanding	Verbruik ca.
Strokenparket, plankenvloeren, kopshouden vloeren RE	Uzin lijmspatel / B3	1200 g/m ²
10 mm massief parket, meerlagig parket, kant-en-klaar parket		1000 - 1200 g/m ²
Mozaïek parket		800 - 1000 g/m ²
Hoogkant lamelparket		1000 - 1200 g/m ²

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Niet geopende verpakkingen zijn minimum 12 maanden houdbaar op matig koele, droge plaats. Vorstbestendig tot -25 °C.
- ▶ De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 18 – 25 °C, minimale ondergrondtemperatuur 15 °C, relatieve vochtigheid onder < 65 %. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de inlegtijd en uithardingstijd.
- ▶ Bij het plaatsen van grootformaat elementen is een verhoogde vlakheid van de ondergrond noodzakelijk, in ieder geval de voorschriften van de fabrikant respecteren.
- ▶ Bij egaliseren bedraagt de minimale laagdikte 2 mm.
- ▶ Bij geëgaliseerde ondergronden steeds op een goede doordroging van de egalisatie letten.
- ▶ De onderconstructie van een houten draagvloer moet droog zijn. Zorg voor een voldoende be- en verluchting, bijv. door de randstroken te verwijderen of inbouw van speciale plinten met luchtopeningen.
- ▶ Gietasfaltdekvloeren moeten goed afgezaand zijn en een doorlopende en voldoende brede randvoeg vertonen.
- ▶ Het sluiten van uitzetvoegen in vloerverwarmingssystemen in combinatie met UZIN RR 203, alleen na overleg met UZIN technisch dienst.
- ▶ Ingedikte verharder mag men niet meer verbruiken.
- ▶ Niet in kleine hoeveelheden mengen om doseringsfouten te voorkomen.
- ▶ Door toevoeging van UZIN Color MK kan de kleur van de parketlijm aangepast worden aan donkere parketsoorten. Hiervoor de informatie op de verpakking en productbladen in acht nemen.
- ▶ Respecteer de geldende normen voor de vochtigheid van de houtsoort.
- ▶ Bij opgaande bouwdelen een voldoende grote en gelijkmatige afstand voorzien afhankelijk van het type parket, houtsoort en de grootte van de ruimte.
- ▶ Wanneer het parket onder deze omstandigheden geplaatst werd en voldoende geacclimatiseerd werd, dan kan het parket reeds na ten vroegste 6 uur geschuurd en afgewerkt worden met bijv. Pallmann lak of olie (www.pallmann.be).
- ▶ Alleen voor laminaatvloeren geschikt indien de fabrikant dit vrijgegeven heeft.
- ▶ Respecteer de informatie en de aanbevelingen in de productinformatiebladen, alsook de aanbevelingen van de parketfabrikant en nationale normen (bijv. EN, DIN VOB, Ö-Norm, SIA enz.) en de professionele voorlichtingsnota's zoals o.a. de technische voorlichtingsnota van het WTCB TV 269 en TV 272 'houten vloerbedekkingen' of DIN 18 356 'Parkettarbeiten'.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polyurethaan uit polyolen en polyisocyaanaat.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Comp. A: Er zijn geen speciale maatregelen vereist. Comp. B: Bevat Difenylmethaan-4,4-diisocyaan. Schadelijk bij inademing. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Voor MDI-dampen die kunnen worden ingeademd bestaat het vermoeden van kankerverwekkende werking. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. Bij de verwerking goed ventileren, huidbeschermende crème, werkhandschoenen en een veiligheidsbril gebruiken. Bij contact met de huid meteen wassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren- / veiligheidsinstructies op het etiket van het blik, het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval. Productresten daarom verzamelen, beide componenten mengen, laten uitharden en verwerken als bouwafval.