

1-comp. STP parketlijm

UZIN MK 200

Hard-elastische lijm voor parket met tand en groef

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Meerlaags parket
- ▶ Strokenparket
- ▶ Massieve plankenvloeren 15- 22 mm
- ▶ Parket met tand en groef (stabparkett)

GESCHIKT OP:

- ▶ Cementdekvloer, calciumsulfaatdekvloer, betonvloer
- ▶ Nieuwe, vastgeschroefde spaanplaten P4 – P7 of OSB / 2- OSB /4-platen
- ▶ Droge vloerplaatsystemen, gipsvezelplaten
- ▶ UZIN MK 200 T voor gebruik i.c.m. UZIN ADT 100
- ▶ Egalisaties geschikt voor parket
- ▶ UZIN isolerende- en systeemondervloeren
- ▶ Vloeren met vloerverwarming (warm water)



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN MK 200 is een vochtuithardende lijm met lange inlegtijd. Het goed vullend en aanzuigend vermogen in combinatie met lange open tijd ondersteunen de betrouwbare verlijming van grootformaat parketelementen, ook bij hoge temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid.

- ▶ Goed aanzuigend vermogen
- ▶ Standvaste lijmrillen
- ▶ Lange open tijd
- ▶ UZIN MK 200 T voor gebruik i.c.m. UZIN ADT 100
- ▶ Stijve lijm, maar elastisch vervormbaar
- ▶ Lijmvlekken op parket kunnen verwijderd worden



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof emmer, lijmworst in alufolie
Verpakkingsgrootte	16 kg, 4 x 4 kg (16 kg)
Houdbaarheid	min. 12 maanden
Kleur	beige
Verbruik	1000 - 1200 g/m ²
Inlegtijd	30 - 40 minuten*
Min. verwerkingstemp.	15 °C vloertemperatuur
Mechanisch belastbaar	na ca.12 uur*
Schuurbaar	na ca. 24 uur*

* tot 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, blijvend droog, zuiver, scheurvrij en vrij van stoffen (vuil, olie, vet) zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Controleren of de ondergrond voldoet aan de geldende voorschriften, en bij twijfels melden. Cement- en calciumsulfaatvloeren moeten geschuurd worden, daarna grondig stofzuigen.

Onstabiele lagen of ongerechtigdheden, zoals bijv. siliconen, losse lijm-, egalisatie-, vloerbedekkings- of verfresten verwijderen d.m.v. bijv. borstelen, schuren, frezen of kogelstralen. Losse stukken verwijderen en het oppervlak grondig stofzuigen.

Op normgerechte, droge ondergronden (cementdekvloer, droge vloerplaatsystemen), die voor de plaatsing van parket geschikt zijn, kan een voorstrijk gebruikt worden.

De toepassing van een voorstrijk UZIN PE 414 Turbo is noodzakelijk op calciumsulfaatdekvloeren, dekvloeren met versneller, sneldrogende cementdekvloeren, alsook andere speciale dekvloersystemen.

Raadpleeg steeds de desbetreffende productinformatiebladen.

VERWERKING:

1. De lijm vóór gebruik op kamertemperatuur laten komen. Na het openen, de beschermende folie van de lijm afhalen en de eventueel gevormde huid van het oppervlak wegnemen. Niet door de lijm mengen.
2. De juiste vertanding gebruiken om de lijm gelijkmatig op de ondergrond aan te brengen (zie "verbruik"). Niet meer lijm uitstrijken dan er binnen de opentijd kan gelegd worden. Het parket in het lijmbed leggen en goed aandrukken. Controleren of er een goede, volvlakkige lijmmoverdracht op de achterzijde van het parket is. Parketelementen goed aandrukken.
3. Verse lijmvlekken zo snel mogelijk verwijderen met Black-Box reinigingsdoekjes. Uitgeharde lijmvlekken kunnen met enige moeite van het parket afgepeld worden.

VERBRUIK:

Parketsoort	Vertanding	Verbruik ca.
Meerlagig parket / Strokenparket	B11	1000 - 1200 g/m ²
Massieve plankenvloeren	UZIN spatel / B13	1200 g/m ²

* Bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid mits geacclimatiseerde lijmverpakking

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Niet geopende verpakkingen zijn minimum 12 maanden houdbaar op matig koele, droge plaats. Vorstbestendig tot - 25 °C. Na gebruik de geopende verpakkingen opnieuw zorgvuldig met de folie afdekken en de lijm zo vlug mogelijk gebruiken.
- ▶ De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen 18 – 25 °C, bodemtemperatuur > 15 °C en de relatieve luchtvochtigheid '65%

- ▶ Bij het plaatsen van grootformaat elementen is een verhoogde vlakheid van de ondergrond noodzakelijk, in ieder geval de voorschriften van de fabrikant respecteren.
- ▶ Bij egaliseren bedraagt de minimale laagdikte 2 mm.
- ▶ Bij geëgaliseerde ondergronden steeds op een goede doordringing van de egalisatie letten.
- ▶ De onderconstructie van een houten draagvloer moet droog zijn. Zorg voor een voldoende be- en verluchting, bijv. door de randstroken te verwijderen of inbouw van speciale plinten met luchtopeningen.
- ▶ Respecteer de geldende normen voor de vochtigheid van de houtsoort.
- ▶ Bij opgaande bouwdelen een voldoende grote en gelijkmatige afstand voorzien afhankelijk van het type parket, houtsoort en de grootte van de ruimte.
- ▶ Wanneer het parket onder deze omstandigheden geplaatst werd en voldoende geacclimatiseerd werd, dan kan het parket reeds na ten vroegste 24 uur geschuurd en afgewerkt worden met bijv. Pallmann lak of olie (www.pallmann.be).
- ▶ Respecteer de informatie en de aanbevelingen in de UZIN productinformatiebladen, alsook de aanbevelingen van de parketfabrikant en nationale normen (bijv. EN, DIN, VOB, Ö-Norm, SIA, enz), en de professionele voorlichtingsnota's zoals o. a. de technische voorlichtingsnota van het WTCB TV 269 en TV 272 'houten vloerbedekkingen' of DIN 18 356 'Parkettarbeiten'.
- ▶ Bij het verlijmen van UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll Vlies Plus moet ervoor worden gezorgd dat de ruimten goed worden geventileerd, bijvoorbeeld door openstaande ramen of deuren. In ruimten zonder ramen moet de luchtverversing worden gewaarborgd door technische hulpmiddelen, bijv. ventilatoren.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij, bevat methoxysilaan
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Silaan-prepolymere, minerale vulstoffen, additieven.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bevat methoxysilaan. Niet ontvlambaar. Contact met huid en ogen vermijden. Bij uitharding komen sporen van methanol vrij, daarom tijdens de verwerking goed verluchten. Beschermingshandschoenen dragen. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren- / veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING:

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht

laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecyceld worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval. Productresten daarom verzamelen, laten uitharden en verwerken als bouwafval.