

Turbo reparatie plamuur

UZIN NC 880

Sneldrogend reparatiemiddel voor het fijn bijwerken en vullen van oneffenheden

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Bijwerken van spaanslagen of beschadigingen in oude of nieuwe egalisatielagen.
- ▶ Vullen of bijwerken van beschadigingen, gaten of afgebrokelede delen van voeghoudende ondergronden, cementdekvloeren of trappen.
- ▶ Snelle reparaties door snelle droging
- ▶ Voor laagdiktes tot 4 mm.

GESCHIKT OP / VOOR:

- ▶ Cementgebonden- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren of beton
- ▶ Oude ondergronden met watervaste lijm- of egalisatieresten
- ▶ Nieuwe, vastgeschroefde of zwevende spaanplaten P3 / P5 / P7 of OSB 2 – OSB 4 platen
- ▶ Bestaande keramische of natuurstenen vloeren, terrazzo enz
- ▶ Nieuwe en oude gietasfaltvloeren IC 10 en IC 15
- ▶ Magnesiet- en houtgraniet vloeren
- ▶ Droge vloerplaatssystemen, gipsvezelplaten
- ▶ Traprenovaties, in systeem met UZIN WK 222
- ▶ Warmwater vloerverwarming
- ▶ Zwenkwielbelasting volgens EN 12 529 vanaf 1 mm egalisatiedikte
- ▶ Zwaar belaste ruimtes in woon-, project- en industriegebied, bijv. ziekenhuizen, drukbezochte winkelcentra, enz.



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Fijne en extreem snelle egalisatieplamuur. Voor het uitvlakken van ondergronden met voegen of voor het repareren van egalisatielagen, beschadigingen, gaten en afbrokkende delen in de ondergrond en trappen. Hecht uitstekend – ook zonder voorstrijk – op alle traditionele ondergronden vóór het verdere bewerken van de vloer. Alleen voor binnen.

- ▶ Geen voorstrijk noodzakelijk op cementdekvloeren of egalisaties op cementbasis
- ▶ Extreem snel belegbaar
- ▶ Oppervlak met „finish-karakter”, geen aanzetten zichtbaar
- ▶ In handige plastic emmer

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Folie zak in emmer
Verpakkingsgrootte	5 kg
Houdbaarheid	min. 24 maanden
Waterhoeveelheid / Mengverhouding	1,65 liter per 5 kg emmer
Gedeeltelijke hoeveelheidsverwerking	1 kg poeder = 330 ml water
Kleur	Grijs
Verbruik	Ca. 1,2 kg/m ² per mm laagdikte
Ideale verwerkingstemp.	15 - 20 °C
Verwerkingstijd	5 - 10 minuten*
Beloopbaar	Na ca. 30 minuten*
Legklaar	zie tabel "legklaar"
Min. verwerkingstemp.	5 °C vloertemperatuur
Brandklasse	A2fl-s1 volgens DIN EN 13 501-1

*Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid bij max. laagdikte van 4 mm. Zie "legklaar"



UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:

- Standvaste uitvlakmassa op oude lijmresten en het uitvlakken naar „nul” tot een laagdikte van 4 mm

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet drukvast, draagkrachtig, blijvend droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen (vuil, olie, vet) zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Cement en calciumsulfaatgebonden ondervloeren goed schuren en stofvrij maken. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende normen en technische voorschriften en opper bezwaren/neem de nodige maatregelen bij gebreken. Hechtingsverminderende bestanddelen of niet-stabiele lagen, bijv. afwekmiddelen, losse lijm-, egalisatie-, vloerbedekkings-, of verfresten verwijderen d.m.v. borstelen, schuren, frezen of kogelstralen. Losse delen en stof grondig stofzuigen. Door het hoge kunststofgehalte is een voorstrijk op de meeste ondergronden niet noodzakelijk. Op zeer gladde ondergronden, zoals coatings of gelakte oppervlakken een geschikte primer zoals, UZIN PE 460 ingezand, UZIN PE 650 of UZIN PE 280 gebruiken. Op calciumsulfaat dekvloeren – en gipsegalisaties (bijv. UZIN NC 110) alsook op sterk absorberende ondergronden is een voorstrijk zoals UZIN PE 360 PLUS noodzakelijk. Productbladen van alle gebruikte producten in acht nemen.

VERWERKING:

1. UZIN NC 880 in gewenste hoeveelheid met water mengen. Voor 5 kg is de juiste hoeveelheid water 1,65 l. Altijd in delen aanmengen, 1 kg poeder aangemengd met 330 ml water levert de ideale consistentie op.
2. Koud, zuiver water in een propere mengemmer gieten. Het poeder al roerende bijvoegen en doorroeren tot er een klontvrije massa is ontstaan. Slechts zoveel materiaal aanmengen als er binnen de verwerkingstijd van 5 - 10 minuten kan worden verwerkt.
3. Het gemengde materiaal gelijkmatig met een vlakspaan in de gewenste laagdikte op de ondergrond aanbrengen. Na ca. 15 minuten kan UZIN NC 880 bijgewerkt of glad gemaakt worden. Op een dichte ondergrond minimum 1 mm laagdikte toepassen.

VERBRUIK:

Laagdikte	Verbruik ca.	Verpakking volstaat voor ca.
1 mm	1,2 kg/m ²	5 kg / 4 m ²
4 mm	4,8 kg/m ²	5 kg / 1 m ²

LEGKLAAR:

Ondergrond	Laagdikte	Legklaar
Absorberende ondergronden	tot max. 4 mm	na ca. 30 minuten*
Dichte ondergronden	tot max. 4 mm	na ca. 60 minuten*
Absorberende ondergronden of dichte ondergronden i.c.m. parket, kurk of laminaat	tot max. 4 mm	na ca. 12 uur*

* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- In oorspronkelijke verpakking en op een droge plaats minimum 24 maanden houdbaar. Bij overschrijden van de houdbaarheidsdatum kunnen de eigenschappen van het product licht wijzigen, bijv. tragere afbind- en droogtijd. De eigenschappen na uitharding blijven onveranderd. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig sluiten en de inhoud zo vlug mogelijk verwerken.
- Optimale verwerkingscondities: 15 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid onder 65 %. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid, geringe luchtcirculatie en dichte ondergronden en hogere laagdiktes vertragen, hoge temperaturen, lagere luchtvochtigheid, sterke luchtcirculatie en absorberende ondergronden versnellen de doorharding en droging, en verkorten de verwerkingstijd. In de zomerperiode koel opslaan en koud water gebruiken.
- Uitzetvoegen, dilatatievoegen en omtrekvoegen in de ondergrond dienen overgenomen te worden. Indien nodig tegen de opstaande bouwdeelen UZIN Isolatiebandstroken aanbrengen om te vermijden dat de egalisatie in de omtrekvoegen zou lopen.
- Minimum 1 mm laagdikte toepassen op dichte, niet absorberende ondergronden.
- Onder parket niet als uitvlakmassa inzetten maar gebruik UZIN parketegalisatie.
- Niet geschikt voor buitentoepassing of in vochtige ruimtes.
- Niet als onafgewerkte dekvloer of gebruiksvloer te gebruiken, altijd een vloerbedekking op aanbrengen.
- Wat de werkzaamheden in zake ondergrondvoorbereiding en verwerking betreft, respecteer de productinformatiebladen van de gebruikte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerfabrikant, de professionele normen en regels die van kracht zijn op het moment van de werkzaamheden.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- Chromaatarm volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Speciale cementen, minerale toeslagstoffen, redispergeerbare polymeren en additieven.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Bevat cement, chromaatarm volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Cement reageert met vocht sterk alkalisch, daarom contact met huid en ogen vermijden, eventueel meteen spoelen met water. Bij huidirritatie en contact met de ogen een arts raadplegen. Beschermende handschoenen dragen. Bij het aanmaken stofmasker dragen. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde onder-gronden, primers en egalisaties.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte, morsvrije papieren verpakkingen kunnen gerecycled worden. Productresten verzamelen, mengen met water, laten uitharden en als bouwafval aanbieden.